



BOLETIM TÉCNICO

Aquacryl Super Premium Fosco



Descrição:	AQUACRYL SUPER PREMIUM é um acabamento desenvolvido para especialistas em pintura. Resistente a no mínimo 200 ciclos de lavabilidade – 100%* superior a um acabamento fosco de categoria Premium, é ideal para superfícies externas e internas que precisam de limpeza frequente, facilita ainda mais a remoção de manchas difíceis, mantendo a beleza e proteção da superfície mesmo após a limpeza. A performance de AQUACRYL SUPER PREMIUM proporciona maior rendimento, cobertura, durabilidade e prolonga o tempo de repintura, tudo o que uma pintura de qualidade precisa. AQUACRYL SUPER PREMIUM reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente. *Comparativos feitos de acordo com a norma 11702 ABNT/NBR – ABNT/NBR 14940 (resistência à abrasão úmida), tipos: 4.5.4 (Fosco Super Premium) x 4.5.3 (Fosco Premium). Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 1 hora de ventilação o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.
Indicação:	É ideal para superfícies externas e internas que precisam de limpeza frequente, facilita ainda mais a remoção de manchas difíceis, mantendo a beleza e proteção da superfície mesmo após a limpeza.
Cores:	Cores prontas: Branco Cores personalizadas: conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. Após o tingimento agitar por no mínimo durante 5 minutos no Mixer. Importante: a base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams
Principais Benefícios:	Máxima Cobertura Maior Rendimento m²/Litro Maior Lavabilidade 100% Superior x Acrílica Premium Acrílica Super Premium Exterior Interior Sem Cheiro

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos isentos de metais pesados e Aditivos.			
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.5.4	
Conformidade:	ABNT NBR 15.079	Espessura da película seca:	70µ - 90µ	
Sólidos por peso:	42,10 - 55,90 %	pH:	8,5 - 9,5	
Sólidos por volume:	29,60 - 40,70 %	Peso Específico:	1,177 - 1,365 g/cm³	
Viscosidade:	90 - 103 KU	VOC:	0,50 - 58,50 g/L	
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	Em todas as demãos dilua 10 partes de AQUACRYL SUPER PREMIUM com 3 partes de água limpa. Para aplicação sobre texturas, dilua de 30 a 50 partes de água limpa, para evitar fissuras ou craqueamento.		
	Pistola:	Dilua 10 partes de AQUACRYL SUPER PREMIUM com 1 a 3 partes de água limpa.		
	Airless:	Dilua 10 partes de AQUACRYL SUPER PREMIUM com 1 a 3 partes de água limpa. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1300 PSI. Aplicações de 175 até 225 micrometros, são suficientes para boa cobertura. A diluição pode variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless. Nesses caso entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).		
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	não se aplica 30m² Rendimento acabado 150m² Rendimento acabado não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L:	não se aplica 26,5m² Rendimento acabado 133m² Rendimento acabado
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	30 minutos 2 a 4 horas 4 horas		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 28 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco Fraco /Calação/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES¹ ou SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES².
Imperfeições rasas	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA³ ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA⁴ em camadas finas, lixando e eliminando a poeira entre demãos.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta; 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Remoção de manchas: utilize o lado não abrasivo de uma esponja macia ou um pano macio umedecido em água e detergente neutros, friccionando levemente sobre a mancha. Não é recomendado qualquer procedimento de limpeza da superfície antes de 7 dias após a pintura. Se houver abrasão no filme da tinta antes desse período, isso impossibilitará a remoção da mancha. Os agentes manchadores mais críticos são sujeiras causadas por batom, margarina, lápis de cor, chocolate, maionese, catchup, marca de sapato ou refrigerante; 4. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão; 5. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 6. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Aceso: www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022
SER 0014162/01
2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300