

CORALIT FUNDO NIVELADOR é um fundo sintético branco fosco com alto poder de enchimento indicado para uniformizar a absorção nas superfícies de madeira nova melhorando o aspecto final da pintura e aumentando o rendimento do esmalte de acabamento. É fácil de aplicar e de lixar. Tem ótimo rendimento e secagem rápida. É indicado para aplicação EXTERNA em madeiras. Possui durabilidade de 10 anos*. Para aplicação interna indicamos a preparação e o uso do esmalte Coralit Total.

Cor disponível: Branco fosco. (Produto monocomponente).

- **Embalagens disponíveis: 3,6 L e 0,9 L.**

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.

BENEFÍCIOS

- Uniformiza a superfície;
- Melhora o acabamento final;
- Sela a superfície;
- Fórmula solvente tradicional.

CLASSIFICAÇÃO

Este produto atende às normas do PSQ de classificação ABNT NBR 11.702 de 09/2019 tipo 4.1.1.7.

Você conhece o Programa Setorial da Qualidade – PSQ?

O **PSQ** é um programa de qualidade criado e regido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas) desde 2002 e tem como objetivo avaliar a conformidade das tintas imobiliárias comercializadas no mercado de acordo com normas técnicas brasileiras (ABNT / NBR) criadas especificamente para o setor. Além disso, o programa é responsável pelo desenvolvimento do mercado e aprimoramento da qualidade dos produtos ofertados. Atualmente, 35 fabricantes de tintas integram o programa e são responsáveis por 85% da produção de tintas no Brasil. A Coral é um deles.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas | **NBR:** Norma Brasileira

INDICAÇÃO DE USO

- Madeiras
- Madeiras para repintura

Este produto se destina ao uso nos materiais descritos acima, usados na construção civil.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina alquídica, pigmentos ativos e inertes, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos. Substâncias que contribuem para o perigo: solvente de stoddard, destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio, 2 bis(2-etilhexanoato) de cálcio, ácido neodecanoico, sal de cobalto, metil etil cetoxima e ácido 2-etilhexanoico, sal de zircônio.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Sólidos/Volume:** 48 - 50 %
- **Sólidos/Peso:** 62 - 64 %
- **Viscosidade:** 80 – 88 KU
- **Peso Específico:** 1,263 – 1,303 g/cm³
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** máx. 340 g/L
- **Ponto de fulgor:** 37 °C

Você sabe o que é VOC e por que avaliamos?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, ou seja, materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para garantir a qualidade e aderência do acabamento é fundamental que a superfície seja devidamente limpa e lixada. Remova completamente gorduras, graxa, cera, lustra móveis, óleos e pós antes de iniciar a pintura. Remova manchas de mofo e algas lavando a área afetada com uma mistura de água sanitária e água em partes iguais. Deixe agir por 6 horas e enxágue. Aguarde secar antes de pintar. Se a madeira estiver deteriorada e infectada por fungos ou cupins, não aplique o produto. Para um lixamento efetivo, sem causar ranhuras que comprometam o aspecto do acabamento final, recomendamos o uso da lixa d'água 220 a 240. Para áreas de difícil acesso, recomendamos o uso de manta abrasiva 320 a 400.

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua superfície.

- **Madeiras novas** - Para o preenchimento e correção de imperfeições em portas e janelas de madeira, aplique Repara Madeiras Alabastine, e para obter nivelamento superior aplique Nivela Madeiras Alabastine. Para longos vãos lineares, tais como batentes, rodapés, fissuras ou trincas, aplique Reparador Flexível Alabastine. Lixe para eliminar farpas na madeira e remova todo o pó da superfície. Para madeiras resinosas, aplique 2 demãos de Sparlack Fundo Isolante. Em caso de fissuras ou imperfeições, corrija com Coralit Massa para Madeira. Aplique 1 demão de Coralit Fundo Sintético Nivelador. Aguarde secagem do fundo e aplique o Coralit Fundo Nivelador.
- **Repintura (Madeira)** - Lixe ou utilize Lixa Líquida Alabastine para eliminar o brilho e remova todo o pó da superfície. Caso o substrato fique exposto após o lixamento, aplique o Coralit Fundo Nivelador.

DADOS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO	SECAGEM	DILUIÇÃO
Áreas grandes: Rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias. Pistola: 35-40 lbs/pol² ou 2,5-2,8 kgf/cm².	Ao toque: 4 a 6 horas Entre demãos: 8 horas Final: 12 a 20 horas	Misture bem o esmalte Coralit Fundo Nivelador com espátula de plástico, metal ou madeira em formato de régua antes, durante e depois da diluição.
DEMÃOS	RENDIMENTO	Pincel/Rolo MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO Dilua 5 partes de Coralit Fundo Nivelador com 0,5 parte de Diluente Aguarrás Coral.  Pistola MÁXIMO DE 30% DE DILUIÇÃO Dilua 5 partes de Coralit Fundo Nivelador com 1,5 parte de Diluente Aguarrás Coral. 
1 Dependendo do tipo de superfície, ferramenta e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.	Até 50 m² cada 3,6L por demão. Até 12,5 m² cada 0,9L por demão Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície a ser pintada bem como cor do produto.	

- Misture bem o produto antes e durante a aplicação, com o auxílio de uma espátula em formato de régua. Faça movimentos circulares e de baixo para cima, a fim de garantir a completa homogeneização do produto. Homogeneíze adequadamente para obter um aspecto uniforme do produto. Recomenda-se utilizar sempre o mesmo lote do produto para a mesma aplicação.

- Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; ·Não interrompa a aplicação no meio da superfície; Respeite os intervalos de repintura; Evite retoques isolados após a secagem do produto.
- Não exponha a superfície pintada por mais de 10 dias sem aplicação do acabamento. Neste intervalo de tempo, certifique-se de que o fundo sintético esteja em boas condições, uniforme e limpo.
- Em caso de o intervalo de aplicação do acabamento for superior a 24 horas, limpe a superfície pintada para ficar livre de pó.
- Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados na embalagem.
- Seguir as instruções de intervalos entre demãos e tempo de secagem.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.
- Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor – 08000 117711.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Validade (conforme etiqueta). Após aberto utilizar em até seis meses, desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE:

Atenção! Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação à pele. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Evite inalar vapores. Evite a liberação para o meio ambiente. Recolha todo o material derramado. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. EM CASO DE INCÊNDIO: Para

extinção utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto pode ser obtida no site www.coral.com.br. Mantenha fora do alcance das crianças. Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10kg. Operações como lixamento, queima do filme da tinta podem gerar pó e/ou vapores perigosos. Lixamento à úmido deve ser utilizado quando possível. Trabalhe em áreas bem ventiladas. Utilize luvas, óculos de segurança adequados e máscara protetora. Não coloque o produto em contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Transporte apenas na posição vertical. Evite situações de tombamento. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical, em local coberto, fresco e ventilado, longe de fonte de calor e umidade. Não perfure, não queime, não armazene alimentos e não reutilize esta embalagem para outros fins. Não coloque em contato com alimentos e água para consumo. Em pinturas por pulverização, use cabine de exaustão. Não ingerir o produto; caso ocorra, não provoque vômito. Procure auxílio médico imediatamente. Caso ocorra contato com os olhos, lave com água corrente limpa no mínimo por 15 minutos. Pessoas com precedente de alergia ao produto devem evitar seu manuseio. No caso de derramamento, contenha e recolha com materiais absorventes (areia, terra, serragem, etc.). Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 0800-0148110 (24 horas).

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021