



Boletim Técnico

AkzoNobel

Sparlack Neutrex Tingidor - Exterior

Classificação: Produto classificado conforme norma da ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.3.1.7.

Descrição: Sparlack Neutrex Tingidor é um verniz premium e impermeabilizante de altíssimo brilho. Durabilidade de 3 anos. Protege madeiras e paredes de alvenaria das ações da água, da alcalinidade e contra intempéries. Sua fórmula permite ser usado também como acabamento de superfícies de reboco, concreto ou fibrocimento.

Indicação: É indicado para tingimento e envernizamento de madeiras em ambientes externos como, portas, janelas, portões, painéis e paredes de alvenaria, além de impermeabilizar tijolos aparentes, realçando sua cor.

Diferenciais: Super resistente a riscos. Tinge e protege. Aplicável em madeira e alvenaria.

Propriedades físico-químicas

Cor: Mogno Avermelhado, Imbuia e Castanho Avermelhado.

Viscosidade (CF4): 35-60 s

Brilho (20°): Mín. 80 UB

Peso Específico: 0,858 - 0,919 g/cm³

Sólidos/Volume: 45 - 51%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 445 – 455 g/L

Sólidos/Peso: 46 – 52%

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Resinas fenólicas modificadas, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioletas à base de óxidos de ferro, secantes organometálicos isentos de metais pesados, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Diluir com Aguarrás Coral

Diluição: Como acabamento sobre madeiras: diluir com Aguarrás Coral em até 20% para aplicar com pincel, trincha ou rolo, e até 30% para aplicar com pistola. Como restaurador sobre alvenaria (impermeabilizante): diluir até 100% com Sparlack Diluyente para a máxima penetração do produto na superfície a ser restaurada.

Rendimento acabado (*):

Até 20 m²/Galão

Até 5 m²/¼ Galão

Variável conforme tipo de madeira e espessura da camada aplicada.

(*) Rendimento referente a aplicação de 3 demãos.

Acessórios de Pintura: Pincel, trincha de cerdas macias, rolo de espuma, rolo de pelo baixo para epóxi ou pistola.

Nº de Demãos:

Madeira nova: 3 demãos

Repintura: 1 ou 2 demãos

Secagem:

Toque: 4 horas;

Entre demãos: 12 horas;

Final: 24 horas

Limpeza:

Para ferramentas utilize Aguarrás Coral.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021





Boletim Técnico

Sparlack Neutrex

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021