

Suvinil Resina Acrílica Base Água

A resina acrílica base água de alta resistência.

Suvinil Resina Acrílica Base Água foi pensada para proteger telhas, tijolos, fibrocimento e os mais diferentes tipos de pedra, como ardósia, pedra mineira, goiana e São Tomé. Ela seca rápido e evita o mofo, além de unir aderência e resistência à chuva e ao sol. Tudo isso, é claro, sem deixar o brilho intenso e a beleza de lado.

Indicação de uso	Indicada para embelezar e proteger superfícies de telhas ¹ (cerâmicas, amianto, entre outras), tijolos aparentes, pedras naturais (ardósia, pedra mineira, entre outras), concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas e sobre tinta Suvinil Piso.
Cores	São 7 cores pra combinar com você e com sua superfície. Já sabe qual é a sua?
Principais Atributos	 Dura e dá brilho.
	 Impermeabiliza sua superfície.
	 Protege da chuva ² , sol e mofo ³ .



Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2019 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Classificação:

Tipo:	Descrição	Função
4.8.3	Resinas para pedras.	Proteger e reduzir a absorção de água em superfícies de pedras e alvenaria em geral.

Desempenho:

Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315.	Mínima de: 15,0%	Este produto →	≥15%
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987.	Critério de: "resiste"	Este produto →	Resiste
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 100 g/L	Este produto →	22 g/L

Informações técnicas:

Do que é feita essa tinta?

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, glicóis, tensoativos, bactericidas, fungicidas, diuron, ácido isobutírico, monoéster com 2,2,4-trimetilpentano-1,3-diol ; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) → 3,6 L | 18 L

Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	18 - 28 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,04 - 1,08 g/cm ³
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,5 - 10,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

PREPARAR		PINTAR		SECAR	
					
O que você vai pintar?	Diluição:	Para aplicar, use:	Demãos:	Tempo:	Rendimento:
Pedras naturais, fibrocimento, telhas de barro, tijolos aparentes e sobre tinta Suvinil Piso.	Pronto para uso.	Rolo de lã para epóxi, pincel ou trincha.	2 a 3 O número de demãos pode variar dependendo da superfície.	Ao toque: 30 minutos ⁴ Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas Atrito/Limpeza: 120 horas.	Lata (18 L): até 225m ² /demão Galão (3,6 L): até 45m ² /demão

PINTAR



Vai usar airless? Siga os passos abaixo para preparar este produto para aplicar com airless:

PASSO 1 - selecione o tipo de bico mais adequado - existem diversos tipos de bicos. Alguns são projetados para maior produtividade e outros, para dar o melhor acabamento. Vai uma dica? Consulte o manual do seu equipamento para escolher o tipo de bico mais adequado e confira sempre as recomendações do fabricante do Bico de pulverização.

PASSO 2 - escolha a largura do leque do bico de aplicação. Leques mais abertos representam um aumento da produtividade (m² pintados a cada passada), porém reduzem a espessura da camada de produto aplicado. Leques mais fechados aumentam a camada aplicada. A dimensão da superfície define a abertura do leque também: superfícies maiores (ex: Fachadas) usam leques mais abertos e Superfícies menores (ex: portas, pilares e vigas). Vai uma dica? Sobreponha cada faixa de aplicação até 50% da faixa anterior. Se possível, cruze as demãos em faixas horizontal e vertical para melhor fechamento e acabamento. Mantenha a pistola perpendicular à superfície, a uma distância aproximada de 30 cm.

PASSO 3 - escolha a abertura do bico de aplicação mais adequado ao produto que vai aplicar. Use bico com abertura de 010 - 014". Vai uma dica? Confira sempre as dicas de manutenção e de operação de seu equipamento airless para obter a melhor aplicação.

PASSO 4 - prepare o produto para a aplicação - Homogenize o produto com um misturador motorizado. Faça teste de uniformidade do formato de abertura do leque de pulverização em um pedaço de parede ou em outra superfície. Ajuste a pressão do equipamento conforme o produto a ser aplicado e o formato de abertura do leque desejado. Se necessário, dilua o produto até o limite da diluição indicada para aplicação a rolo de lã, homogeneizando bem o produto com misturador motorizado. Vai uma dica? Filtre seladores, fundos, resinas e tintas de acabamento através de uma tela antes de aplicar - isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, além de proteger o equipamento e prolongar sua vida útil. Ao aplicar massas com airless, lembre-se de remover os filtros do equipamento e da pistola. Consulte o manual do fabricante para mais dicas sobre filtros e como evitar entupimentos do bico da pistola airless.

Preparar a superfície:

Antes de começar, observe como está sua superfície. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

O QUE VOCÊ VAI PASSAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER	Aplicar a resina:
Superfície nova: coberta com pedras naturais, telhas, tijolos	Raspe ou escoe até eliminar as partes soltas.	 01 Abra lata e misture o produto com uma espátula.
Envernizada: pedras, telhas e tijolos que já foram cobertos	Lixe até tirar todo o brilho e, em seguida, limpe o pó.	 02 Incolor: Pronto para uso Cores: Dilua 1L de resina com 200 a 300ml de água, conforme a superfície que você for aplicar.
Pedra, telhas ou tijolos encerados ou polidos	Elimine a cera raspando com escova de aço e com estopa embebida em thinner de limpeza.	 03 Proteja tudo o que você não quer pintar: batentes, tomadas e rodapés.
Manchas de gordura	Lave com solução de água e detergente, enxague e deixe secar.	 04 Lembre-se de esperar o tempo de 4 hora entre as demãos.
Partes mofadas	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), espere 1 hora, enxague e deixe secar.	
Sobre tinta Suvinil Piso.	Aguarde 72 horas para a tinta piso curar e, em seguida, aplique a resina acrílica.	Quer uma dica? Misture apenas a quantidade de produto que você vai usar na hora da aplicação.

Observações:

Antes de pintar com a Suvinil Resina Acrílica Base Água, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para a pintura, a secagem e cura podem demorar um pouco mais.

Como manter sua superfície brilhante por mais tempo? A Suvinil Resina Acrílica Base Água foi feita para dar proteção e durabilidade para as telhas, tijolos, fibrocimento e para vários tipos de pedra. Dependendo do clima e do uso diário da superfície, sua aparência pode sofrer algumas alterações, o que não prejudica a performance da resina. Para manter a proteção por mais tempo, e para dar manutenção, recomendamos lavar a superfície coberta com Suvinil Resina Acrílica Base Água a cada 1 ou 2 anos e reaplicar o produto a cada 3 anos.

Quando terminar de usar toda a tinta, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica.

As nossas cores contam histórias. Não encontrou a cor perfeita para sua superfície? Tudo bem. Suvinil Resina Acrílica Base Água possui diversas cores em seu catálogo, além do acabamento incolor.

Mas fique atento: a cor da resina pode ser um pouco diferente do impresso na etiqueta ou no catálogo. Isso acontece porque o processo de impressão é diferente do processo de produção das tintas Suvinil. Além disso, antes de escolher a sua cor, pense sempre na luminosidade do ambiente que você vai aplicar.

1. A repintura sobre telhas esmaltadas sem lixamento e prévia aplicação de fundo preparador poderá evidenciar falta de aderência adequada e portanto descascamento.

2. Comprovado por meio de testes internos de intemperismo.

3. Comprovado por meio de testes internos conforme NBR 15987.

4. **Atenção:** a secagem em 30 minutos é obtida em condições adequadas de temperatura e umidade, próxima de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%.

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

Algumas precauções:

Se a tinta entrar em contato com a sua pele, lave com sabonete e bastante água. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Atenção! Ao pulverizar este produto, podem-se formar gotículas perigosas para a inalação. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, nevoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Outras informações:

A Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. **Emergências médicas** (24 h): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergências em acidentes de transporte** (24 h): 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/2016".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsável - Sabrina Laperuta Marquezano - CRQ 04363244 - IV / Região



Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria

