

TINTA EMBORRACHADA

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.

CARACTERÍSTICAS:

Elit Tinta Emborrachada é um revestimento elástico que impermeabiliza as paredes e acompanha a dilatação e retração conforme variação da temperatura, evitando pequenas fissuras e protegendo a superfície contra infiltrações. Além disso, apresenta excelente cobertura e aderência, resistência às ações de chuva, sol, maresia e mofo.

A **Elit Tinta Emborrachada** possui característica de ser uma película impermeável e elástica, conferindo propriedades de redução térmica e acústica do ambiente que está sob sua cobertura. São suas capacidades de redução:

Térmica: até 3°C no ambiente.

Acústica: 3 a 5 dBA.

COMPOSIÇÃO:

Resina elastomérica, cargas e aditivos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Acessórios de pintura: rolo de lã baixa, pincel de cerdas macias, rolo de lã sintética antigota e/ou pistola airless para emborrachamento.

Acabamento: acetinado.

Diluição: pura ou até 10% de água potável em todas as demãos.

Rendimento: pinta até 250 m²/lata/demão. Podendo variar conforme as condições da superfície.

Número de demãos: 3 a 4 demãos. Dependendo do tipo de superfície, o número de demãos pode ser maior.

Espessura por demão: Aplicação com rolo: espessura de película úmida: 80 a 100µm – película seca: 35 a 45µm. **Aplicação com pistola airless:** espessura de película úmida: 700 a 900µm – película seca: 300 a 500µm.

Intervalo entre as demãos: 4 horas.

Secagem: Ao toque: 20 a 30 minutos. **Final:** 24 horas.

APLICAÇÃO:

Segundo Norma ABNT NBR 13.245, a **Elit Tinta Emborrachada** deve ser aplicada sobre superfícies totalmente limpas e secas, preparadas para receber a pintura. Caso necessário a superfície deverá ser lavada, lixada, raspada ou escovada e a área a ser pintada deverá estar isenta de partes, soltas, poeiras, manchas de gordura, sabão, óleo, mofo, etc.

As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas.

Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

Reboco novo: deve-se sempre aguardar o tempo de cura do cimento por 28 dias. Aplicar Elit Selador Acrílico Pigmentado.

Concreto novo: deve-se sempre aguardar a cura do cimento por 28 dias para se efetuar a aplicação indicada. Aplicar Elit Fundo Preparador de Paredes.

Cimentado antigo: raspar e limpar as partes soltas. Lavar, se possível, com solução de água/ácido muriático na proporção de 90/10, enxaguar bem, deixar secar e aplicar a tinta conforme indicado. Aplicar Elit Fundo Preparador de Paredes.

Nota: Imperfeições na superfície devem ser previamente corrigidas com Massa Acrílica Argalit (superfícies externas e internas) ou Massa Corrida Argalit (superfícies internas) ou argamassa e/ou cimento + areia e o procedimento de aplicação deve obedecer o utilizado no cimentado novo.

Telhados de barro e fibrocimento: deve-se lavar com jatos d'água retirando toda a sujeira e incrustação. Aplicar Elit Fundo Preparador de Paredes.

Superfícies caiadas ou com partículas soltas ou mal aderidas: raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas. Aplicar Elit Fundo Preparador de Paredes.

Superfícies com mofo: deve-se sempre lavar com uma solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar por 4 a 6 horas, enxaguar bem com água e esperar secar totalmente para aplicar o produto.

Manchas de gordura, óleo ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.

Fachadas ou demais paredes: proceder como uma pintura normal de parede. Em superfícies novas, efetuar sempre a aplicação do Elit Selador Acrílico Pigmentado. A aplicação pode ser feita sobre massa acrílica (preferencialmente), concreto, reboco, etc. Para um acabamento superior efetuar sempre a aplicação entre duas e cinco demãos.

Telhados velhos: deve-se sempre lavar com uma solução de água e água sanitária em partes iguais, utilizando uma escova de cerdas, esperar por 4 a 6 horas, enxaguar bem com água e esperar secar por 3 dias, com tempo seco/ ensolarado para aplicar o produto. A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, mofo e partículas soltas. Remova o pó com pano úmido.

Telhados de materiais ferrosos: aplicar Elit Zarcão.

Telhados de Zinco, Alumínio e Galvanizado isentos de pontos de oxidação (ferrugem): limpar e aplicar a Tinta Emborrachada diretamente.

Telhados de Zinco, Alumínio e Galvanizado com presença de pontos de oxidação (ferrugem): remover e limpar os pontos de oxidação. Aplicar Elit Zarcão.

Aguardar sempre um intervalo de 4 horas entre as demãos. O tempo de secagem ao toque é de 20 a 30 minutos de acordo com a temperatura ambiente, podendo haver pequenas variações.

Obs.: A cura total, entretanto, se dará num período de 30 dias. A lavagem com detergente neutro, esponja macia ou pano só poderá ser efetuada após o tempo de cura total. A limpeza deverá ser suave e em toda a superfície pintada para evitar problemas de manchamento ou remoção da tinta. Não limpar com pano seco pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Não pintar quadras poliesportivas e pisos. Não pintar telhados internamente. A pintura sobre texturas hidrorrepelentes recém aplicadas ou que ainda apresentem o efeito hidrorrepelente.

Antes de iniciar a pintura, leia atentamente as informações do produto na embalagem.

Indicação: Para pintura e repintura de paredes internas e externas, telhados com aderência direta em fibrocimento, concreto, reboco, barro, zinco, alumínio, galvanizado e superfície com massa niveladora aplicada.

PRECAUÇÕES:

Antes e durante a aplicação do produto deve ser homogeneizada mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10°C e superior a 35°C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Em caso de contato com a pele e os olhos, lavar com água limpa em abundância. Em caso de inalação, remover a vítima para local arejado. Não ingerir e caso ocorra ingestão, não provoque vômito. Em ambos os casos procurar auxílio médico levando a embalagem do produto. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

RECOMENDAÇÕES:

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente de trabalho sempre ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.

Produto está classificado segundo **Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.8 e 4.8.5** - Tintas para edificações não industriais.

QUALIDADE E DESEMPENHO:

O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

VALIDADE:

24 meses, após a data de produção.

REGULAMENTAÇÃO:

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2.

Para outras informações consulte o Boletim Técnico do produto disponível no site: www.argalit.com.br.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 213000458 – 21ª Região.