

**A massa perfeita pra acabar com imperfeições.**

Suvinil Massa Corrida ajuda a dar um acabamento mais caprichado pra sua parede porque preenche desníveis e corrige imperfeições. Ela também cria um fundo branco que ajuda na hora de aplicar uma nova cor, além de ser fácil de aplicar e de lixar. Suvinil Massa Corrida é ideal pra resolver as imperfeições das paredes de ambientes internos e secos.

<b>Indicação de uso</b>	Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas em pintura e repintura de superfícies em ambientes internos não molháveis de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes pintadas com Tinta Acrílica.
<b>Cor</b>	Ao abrir a lata, você deve encontrar uma massa branca.
<b>Principais Atributos</b>	Fácil de aplicar e lixar.
	Aplicável com: rolo, desempenadeira e airless
	Excelente rendimento



**Referências normativas:** Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

**Classificação:**

Tipo:	Função
4.7.2	Nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies de alvenaria em geral, porém indicada somente para ambientes internos

**Desempenho:**

Atender às especificações da ABNT NBR 15348

Resistência à abrasão de massa niveladora de acordo com a ABNT NBR 15312.	Perda máxima de 10 g	Este produto →	6 - 8 g
Absorção de água de massa niveladora de acordo com a ABNT NBR 15303.	Absorção máxima de 15 %	Este produto →	8 - 10 %
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 50 g/L	Este produto →	1 - 3 g/L

**Informações técnicas:**

**Do que é feita essa massa?**

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos, 2-octil-2H-isotiazol-3-ona (fungicida), mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1/bactericida).

**Embalagens** → 1,4 Kg | 5,7 Kg | 25 Kg | 28 Kg

<b>Sólidos/Massa</b> - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	66 - 69 %
<b>Sólidos/Volume</b> - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	43 - 47 %
<b>Densidade</b> - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,69 - 1,73 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH</b> - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,5 - 10,0
<b>Prazo de Validade</b> - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

PREPARAR	APLICAR	SECAR	Embalagem / Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)
<b>Superfície:</b>  Pintura e repintura.	<b>Para aplicar, use:</b>  Desempenadeira, espátula, rolo e régua. Use sempre ferramentas limpas.	<b>Tempo:</b>  Ao toque: 40 minutos Entre demãos: 3 horas Final: 4 horas	<b>Embalagem / Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)</b>  Lata (28Kg): até 84m <sup>2</sup> Lata (25Kg): até 80m <sup>2</sup> Galão (5,7Kg): até 18m <sup>2</sup> ¼ Galão (1,4Kg): até 4,4m <sup>2</sup>  O rendimento pode variar de acordo com a superfície aplicada.
<b>Diluição:</b>  Pronta para uso. Se necessário, adicione até 1,3L de água por lata com 5,7 Kg e homogeneíze bem.	<b>Demãos:</b>  2 a 3		

## PINTAR



Vai usar airless? Siga os passos abaixo para preparar este produto para aplicar com airless:

**PASSO 1** - selecione o tipo de bico mais adequado - existem diversos tipos de bicos. Alguns são projetados para maior produtividade e outros, para dar o melhor acabamento. Vai uma dica? Consulte o manual do seu equipamento para escolher o tipo de bico mais adequado e confira sempre as recomendações do fabricante do Bico de pulverização.



**PASSO 2** - escolha a largura do leque do bico de aplicação. Leques mais abertos representam um aumento da produtividade (m<sup>2</sup> pintados a cada passada), porém reduzem a espessura da camada de produto aplicado. Leques mais fechados aumentam a camada aplicada. A dimensão da superfície define a abertura do leque também: superfícies maiores (ex: Fachadas) usam leques mais abertos e Superfícies menores (ex: portas, pilares e vigas). Vai uma dica? Sobreponha cada faixa de aplicação até 50% da faixa anterior. Se possível, cruze as demãos em faixas horizontal e vertical para melhor fechamento e acabamento. Mantenha a pistola perpendicular à superfície, a uma distância aproximada de 30 cm.

**PASSO 3** - escolha a abertura do bico de aplicação mais adequado ao produto que vai aplicar. Use bico com abertura de 029 - 053". Vai uma dica? Confira sempre as dicas de manutenção e de operação de seu equipamento airless para obter a melhor aplicação.

**PASSO 4** - prepare o produto para a aplicação - Homogenize o produto com um misturador motorizado. Faça teste de uniformidade do formato de abertura do leque de pulverização em um pedaço de parede ou em outra superfície. Ajuste a pressão do equipamento conforme o produto a ser aplicado e o formato de abertura do leque desejado. Se necessário, dilua o produto até o limite da diluição indicada para aplicação a rolo de lã, homogeneizando bem o produto com misturador motorizado. Vai uma dica? Filtre seladores, fundos, resinas e tintas de acabamento através de uma tela antes de aplicar - isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, além de proteger o equipamento e prolongar sua vida útil. Ao aplicar massas com airless, lembre-se de remover os filtros do equipamento e da pistola. Consulte o manual do fabricante para mais dicas sobre filtros e como evitar entupimentos do bico da pistola airless.

### Preparar a parede:

Antes de começar, observe como está a sua parede. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da aplicação.

ONDE VOCÊ VAI PASSAR A MASSA?	COMO PREPARAR A SUPERFÍCIE?	Aplicar o produto:
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Espere a secagem e cura do reboco (28 dias) e use Suvinil Selador Acrílico.	 <b>01</b> Aplique a massa em <b>camadas finas</b> e sucessivas, usando uma espátula ou desempenadeira, até obter o nivelamento desejado.
Reboco ou cimento fraco, soltando partículas e areia	Use o Suvinil Fundo Preparador antes da massa.	 <b>02</b> Para lixar <b>entre as demãos</b> , use uma <b>lixa grossa 220</b> e para dar o acabamento use mais finas, de 240 a 320.
Paredes de gesso ou de fibrocimento (absorvem muito produto)	Use o Suvinil Fundo Preparador antes da massa.	 <b>03</b> Depois de lixar, <b>tire todo o pó</b> passando um pano úmido ou seco.
Imperfeições profundas - com profundidade maior que 3 mm	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo) antes de aplicar Suvinil Massa Corrida.	 <b>04</b> Lembre-se de esperar no mínimo <b>3 horas</b> entre as demãos.
Paredes descascando, pintadas com cal ou calcinadas	Primeiro, raspe ou lixe o excesso de cal ou de tinta e então aplique o Suvinil Fundo Preparador.	
Paredes com mancha de gordura ou de graxa	Lave com água e detergente, enxague e espere secar.	
Parede mofada	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.	<b>Quer uma dica?</b> Lixe a massa assim que secar ao toque. A raspada da Massa Corrida pode causar bolhas. Se for raspar, use Massa Acrílica.

### Observações:

Antes de aplicar com Suvinil Massa Corrida, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a correção da parede para outro dia. Nos dias frios ou muito úmidos, a secagem e cura da massa podem demorar um pouco mais.

Quando terminar de usar todo produto, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica e/ou plástica.

**Norma ABNT NBR 13245:** a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

### Algumas precauções:

Enquanto estiver aplicando a massa mantenha a lata fechada para conservar o resto do produto. Se a massa entrar em contato com sua pele ou olhos, lave com bastante água. Se usar lentes de contato, retire-as, se for possível, e continue a enxaguar. Em caso de irritação ou erupção cutânea ou ocular, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.

**Manter a embalagem fechada**, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

### Outras informações:

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida por meio do site [www.suvinil.com.br](http://www.suvinil.com.br). **Emergências médicas (24 h):** Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergências em acidentes de transporte (24 h):** 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/16".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsável - Rafael Medonça de Souza - CRQ 04368238 - IV / Região



Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Materiais de Construção e Suporte a Tollers

