



## BOLETIM TÉCNICO

### SW Restauração - Selatrinca



<b>Descrição:</b>	SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO SELATRINCA é indicado para vedação de trincas e fissuras. Apresenta alto poder de enchimento, ótima aderência e fácil aplicação.
<b>Indicação:</b>	Superfícies de concreto, fibrocimento ou lajes sem trânsito que possuam trincas e fissuras com dimensões de até 10mm x 10mm.
<b>Cores:</b>	Disponível na cor Branca
<b>Principais Benefícios:</b>	Corrige Trincas e Fissuras Restaura Superfícies Ótimo Nivelamento Exterior / Interior

#### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos) e Aditivos.			
<b>Classificação:</b>	Atende à ABNT NBR 11.702	<b>Tipo:</b>	Não aplicável	
<b>Conformidade:</b>	ABNT NBR 15079	<b>Espessura da película seca:</b>	70µ - 90µ	
<b>Sólidos por peso:</b>	73,45 - 75,45 %	<b>pH:</b>	9,00 - 9,50	
<b>Sólidos por volume:</b>	58,65 - 60,65 %	<b>Peso Específico:</b>	1,455 - 1,555 g/cm³	
<b>Consistência:</b>	8,5 - 9,0 cm	<b>VOC:</b>	12,50 - 14,50 g/L	
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Rolo de Lã/Pincel:</b>	Produto pronto para uso.		
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9L:</b>	Não se aplica	<b>Quarto 0,8L:</b>	Não se aplica
	<b>Galão 3,6L:</b>	Até 3m² para trincas com tamanho médio 10x10mm	<b>Galão 3,2L:</b>	Não se aplica
	<b>Lata 18L:</b>	Não se aplica	<b>Lata 16L:</b>	Não se aplica
	<b>Balde 20L:</b>	Não se aplica		
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b>	4 horas		
	<b>Entre demãos:</b>	12 horas		
	<b>Final:</b>	48 horas		

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Superfícies de concreto, fibrocimento ou lajes sem trânsito que possuam trincas e fissuras com dimensões de até 10mm x 10mm. Para outras superfícies, entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
<b>Preparação:</b> Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
<b>Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:</b>	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
<b>Superfícies com fungos ou bolor:</b>	Remover utilizando uma mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
<b>Reboco Fraco /Caição/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:</b>	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

#### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	<p><b>1. Tratamento de trincas:</b> Abra a trinca com ferramenta específica até obter uma abertura em "V" com largura e profundidade de aproximadamente 10mm. Utilize SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES e aguarde a secagem. Preencha a trinca com SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO SELATRINCA utilizando uma espátula de aço. Sobre a trinca já vedada, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição para trincas, e aguarde secagem. Estenda uma tela de poliéster de 20cm de largura e aplique a segunda demão sem diluição. Em seguida, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA para cobrir as marcas deixadas pela tela de poliéster. Após a secagem, aplique a tinta de acabamento.</p> <p><b>2. Tratamento de rachaduras (trincas maiores que 10mm):</b> Devem ser corrigidas com argamassa, deixando uma abertura de 10x10 mm. Aguarde a cura da argamassa e continue a restauração conforme instruções para o tratamento de trincas.</p> <p><b>3. Restauração de superfícies com fissuras:</b> Aplique 3 demãos de SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição para fissuras. Após a secagem, aplique tinta de acabamento.</p> <p><b>4. Impermeabilização de lajes:</b> Verifique se os caimentos são adequados, sem formação de poças de água e com cantos arredondados. Se necessário, regularize a superfície com argamassa traço 1:3 (cimento:areia). Aplique a primeira demão de SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição de impermeabilização de lajes e aguarde a secagem. Em seguida, aplique de 4 a 6 demãos de SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL sem diluição. Onde houver necessidade de reforço da superfície, aplique tela de poliéster após a primeira demão de SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL. Continue a aplicação das demais demãos.</p>
<b>DURANTE APLICAÇÃO:</b>	<p>1. Aplique o produto sempre em camadas finas;</p> <p>2. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C;</p> <p>3. Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 90%.</p>
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<p>1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;</p> <p>2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;</p> <p>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;</p> <p>4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;</p> <p>5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;</p> <p>6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.</p>

#### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

#### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - [www.sherwin-williams.com.br](http://www.sherwin-williams.com.br)**

Revisão:  
Fevereiro/2022  
TPR: SER  
0014193/01-2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda  
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300