

Novacor Piso Premium

Descrição:	NOVACOR PISO PREMIUM é uma tinta à base de resina acrílica para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente.
Indicação:	Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas.
Cores:	Cores prontas: Conforme Cartela de cores. Bases: Mais de 1.500 cores no sistema Tintométrico Sherwin Williams COLORSNAIP®. Importante: A base deverá ser utilizada, somente após o tingimento através do sistema Tintométrico Sherwin Williams. Pouco antes de abrir a embalagem, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
Principais Benefícios:	Mais Resistente Acabamento Fosco Nº 1 em Piso Acrílica Premium Exterior Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Tinta Acrílica base d'água com polímero acrílico modificado, bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos.			
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.5.6	
Conformidade:	ABNT NBR 15079	Espessura da película seca:	30µ - 70µ	
Sólidos por peso:	35 - 50 %	pH:	8,7 - 9,5	
Sólidos por volume:	24 - 35 %	Peso Específico:	1,127 - 1,309 g/cm³	
Viscosidade:	85 - 110 KU	VOC:	11,20g/L - 23,70g/L	
Lavabilidade:	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	ABNT NBR 14940	≥ 100 ciclos	
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	1ª demão diluir 10 partes de novacor piso premium para 3 partes de água limpa e 2ª e demais demãos diluir 10 partes de novacor piso premium para 2 partes de água limpa.		
	Pistola:	Diluir 10 partes de novacor piso premium para 3,5 partes de água limpa para todas as demãos.		
Rendimento:	Quarto 0,9L:	Até 18,5m² por demão	Quarto 0,8L:	Até 16m² por demão
	Galão 3,6L:	Até 76m² por demão	Galão 3,2L:	Até 70m² por demão
	Lata 18L:	Até 380m² por demão	Lata 16L:	Até 340m² por demão
	Balde 20L:	não se aplica		
Secagem:	Entre demãos:	2 a 4 horas		
	Final:	12 horas Deve-se esperar pelo menos 48 horas após a pintura, para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para veículos.		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Cimento não queimado, concreto e fibrocimento novos	Aguarde a secagem e a cura completa da superfície por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine todo o pó.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Cimento queimado:	Aplique solução de ácido muriático sendo: 2 partes de água e 1 parte de ácido muriático. Deixe agir por 30 minutos e, em seguida, enxágue com água em abundância. Aguarde a secagem completa antes de iniciar a pintura. Esta solução não pode ser utilizada sobre concreto armado.
Cimento fraco e desagregado	Deverão ser obrigatoriamente raspadas e/ou lixadas e tratadas com SW ULTRA FUNDO PARA EPOXI TRÂNSITO VEICULAR devidamente diluído(s) conforme indicado na embalagem do produto.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR